

Фракция щебня: 10-20

Дата отгрузки: _____

Ж. Д. Накладная: _____

Количество щебня (тонн): _____

Наименование потребителя: _____

№ п/п	Наименование показателей	ДСТУ Б В. 2.7-75-98 (ГОСТ 8267-93)	Фактически
1.	Полные остатки на ситах по массе, % d	90 - 100	95,6
	Тоже 05 (d + Д)	30 – 80	68,8
	Тоже Д	до - 10	7,4
	То-же 1,25 Д	до 0,5	0,5
2.	Содержание зерен пластинчатой и игольной формы, %	до 35	14,2
3.	Содержание глинистых и пылевидных частиц, %	до 1	0,9
4.	Содержание глины в виде комков, %	до 0,25	0,2
5.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	4,5
6.	Марка щебня по прочности	200-1400	1300
7.	Марка щебня по истираемости	И1-И4	И1
8.	Морозостойкость, Мрз	15-300	F 300
9.	Насыпная плотность	—	1,34
10.	Класс щебня по содержанию радионуклидов	1-3	1